
	Tehničke karakteristike gotove robe TAFTING KOMERCIJALNI-ATOS ED-04-01-00-847	Izdanje/ Версия/Edition 1 26.07.2017.		Strana/ Страница/ Page 1/3
		Revizija/ Ревизия/ Revision		



društvo sa ograničenom odgovornošću
21400 Bačka Palanka, Industrijska zona 14, Srbija

Общество с ограниченной ответственностью
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, Индустриальная зона 14, СЕРБИЯ



Limited Liability Company
21400 Backa Palanka, Industrijska zona 14, Serbia

ED-04-01-00-847

**Tehničke karakteristike gotove robe –
TAFTING –KOMERCIJALNI-ATOS**

**Технические характеристики готовой продукции-
Тафтинговые напольные покрытия- Коммерческие- ATOS**

**Technical characteristics of finished products-
Tufted carpets –commercial- ATOS**

Izradio/Создал/Created:	Odobrio/Утвердил/Approved by:	Pregledao i overio/Проверено/Reviewed and verified by:
Menadžer za istraživanje i razvoj / Менеджер по исследованию и развитию/ R&D Manager Vesna Lešić 	Direktor razvoja, istraživanja i dizajna / Директор по исследованию, развитию и дизайну /R&D and design director Martinović Dragana 	Predstavnik rukovodstva za IMS Tarkett doo





**Tehničke karakteristike
gotove robe TAFTING
KOMERCIJALNI-ATOS
ED-04-01-00-847**

**Izdanje/
Версия/Edition
1
26.07.2017.
Revizija/
Ревизия/ Revision**



**Strana/
Страница/
Page
2/3**

KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA/ Торговое название продукта/ Commercial product name	ATOS			
Tehničke karakteristike / Технические характеристики/ Technical characteristics	Deklarisana vrednost/ Объявленная ценность/ Declared value	Odstupanja/ Отклонения/ Tolerances	Jednica mere/ Единица измерения/ Measurement unit	Metoda ispitivanja/ Метод испытания/ Test method
Tip mašine /Тип машины/ Machine type	1/10 loop			
Tip dorade /Тип доработки/ Type of backcoating	AB			
Sastav flora /Сырьевой состав ворса / Pile raw material	100% PA SD*		%	ISO 1833
Primarna tkanina /Сырьевой состав первичной основы/ Primary backing	80 % PP / 20% PA		%	ISO 1833
Sekundarna tkanina/ Сырьевой состав вторичной основы / Secondary backing	100 % PP		%	ISO 1833
Vezivno sredstvo / Приклею/ Finishing agent for backcoating	Lateks kompaund/подоснова латекс/Latex kompaund		%	
Masa flora/ Вес ворса/ Pile weight	550	(+15% /-10%)	g/m ²	ISO 8543
Konstrukcija flora/Вид ворса/ Pile type	Dvovisinska zatvorena petlja/ Двоуровневая петля/Level loop pile			
Укупна masa/ Плотность/Total weight	1.800	(±15%)	g/m ²	ISO 8543
Visina flora/ Высота ворса/ Pile height	2,0; 3,5	(+15%/-10%)	mm	ISO 2549
Укупna debljina poda / Толщина покрытия /Total thickness	6,0	(+15%/-10%)	mm	ISO 1765
Broj čvorova /Количество петель/ Number of tufts or loops	195.000	(+10%/-7,5%)	Čv/шт./No./ m ²	ISO 1763
Komfortabilnost/ Класс люкс/ Luxury class	LC1			EN 1307
Prohodnost/ Класс использования / Use class	33			EN 1307
Klasa gorenja/ Воспламеняемость материала/ Reaction to fire - classification	Bfl - s1			EN 13501
Zvučna izolacija/Звукоизоляция/ Impact sound Insulation	28		dB	ISO 10140
Zvučna absorcija/Звукопоглощение/Sound absortion	0,25		H	ISO 354
Antistatičko svojstvo / Антистатическое поведение/ Antistatic behaviour	Antistatic	≤ 2	kV	ISO 6356
Termička otpornost/Тепловое сопротивление/Thermal resistance	0,08		m ² K/W	ISO 8302/ EN 12667
Upotreba stolice sa točkicama/Использование стулья с колесами/ Castor chair use	Intenzivno/ интенсивно/ Intensive	r ≥2,4-Intens. r ≥2,0-sporad.	-	EN 985 Test A

	Tehničke karakteristike gotove robe TAFTING KOMERCIJALNI-ATOS ED-04-01-00-847	Izdanje/ Версия/Edition 1 26.07.2017.		Strana/ Страница/ Page 3/3
		Revizija/ Ревизия/ Revision		

Postojanost boje na svetlo/ Светоустойчивост/ Light fastness	8	Min. 5	PLAVA SKALA (Серая шкала/ Blue Scale)	ISO 105-B02
Postojanost boje na vodu-promena boje uzorka/ Устойчивость Цвета к воде- Изменение цвета образца / Color fastness to water-Color change of specimen	5	Min. 4	Siva skala (Синяя шкала/ grey scale)	ISO 105-E01
Postojanost boje na vodu-prelaz boje na standardnu krpicu/ Устойчивость Цвета к воде- Окрашивание стандартной много-волоконные ткани / Color fastness to water- Staining of standard multifiber fabric	5	Min 2/3	Siva skala (Синяя шкала/ grey scale)	ISO 105-E01



*SD - Solution dyed/ bojeno u masi /крашение в раствору